

## NB 火坝 FM-2000 室内钢结构防火涂料

NB FIRECUT FM-2000 SOLVENT-BASED INTUMESCENT INDOOR STEEL-STRUCTURE FIRE-RESISTANCE MASTIC COATING

型 别 由丙烯酸树脂配以特殊防火颜料、添加剂精制而成,具防火时效的 NB 类超薄型钢结构防火涂料。一旦遇火或加热时,漆膜会膨胀形成类似海绵壮的发泡层,

此一发泡层系一极佳的热阻绝体,可降低钢结构的温度上升的速度,进而达到

保护结构体免于崩塌的危险。

用 途 使用于钢结构建造之结构物其梁、柱等之防火用涂料

特 性 1、低反应温度: 当温度达 200℃,即可发生反应,并随温度增加,迅速膨胀形成隔热层,保护结构安全。

2、完全无石棉:绝对不含石棉,健康有保障。

3、平整且美观:完成面平整性极佳,且可配合使用各色面漆。

4、厚涂易施工:每道不垂流湿膜可达 1000μm,干燥迅速,重涂时间短。

技 术 指 标

**颜 色** 乳白色

光 泽 度 平光

比 **重**  $1.35 \pm 0.1 \text{ kg/L}$ 

体 积 固 含 量 65%

**粘 度** 120±10KU (25℃)

**干燥时间** 表干: 1 小时以内 实干: 3 小时以内 (25°C)

贮藏安定性 正常情况下,至少二年

初期干燥抗裂性 无裂纹

粘 结 强 度 >0.15 Mpa

抗 振 性 挠曲 L/200,涂层无起层或脱落

抗 弯 性 挠曲 L/100,涂层无起层或脱落

耐水性 浸泡 24 小时,涂层无起层或脱落

耐冻融循环性 经15次冻融循环后,涂层无粉化、龟裂、剥落或起泡

耐火极限 1、通过国家防火建筑材料质量监督检验中心依 GB14907-2002 对室内薄型钢结

2、检验认可证书备索。

涂 装 说 明 施工方式: 无气喷涂或刷涂(滚涂、有气喷涂一般不建议)

防火涂料依施工方式不同而干膜外观会有所不同,以无气喷涂为最佳。

防火涂料应涂装在适用的底漆上,底漆表面必须干燥、无污染,并且必须在指定或建议的重涂时间内涂装,以免因涂层干燥不良而出现龟裂、剥离现象。



## AINBOW

建议涂装厚度和涂装间隔时间:

- ◆ 以环境温度在 25℃条件为例: 第一道与第二道涂层之间, 涂层干膜厚度不超 过 400μm, 间隔时间不低于 48 小时, 后续涂层以每道涂层干膜厚度不超过 400μm, 间隔时间不低于 24 小时。
- ◆ 间隔时间会因环境温度差异,涂层厚度增加而相应有所改变,在实际施工中 均必须考虑。
- ▶ 防火涂料涂层在涂装时或涂装后,应及时采取保护措施,避免遭受积水、水 汽冷凝及高湿度影响而损坏。
- ◆无气喷涂机压缩比:45:1 或更大 空气压缩机至少 5HP 以上 喷嘴尺寸:0.023 "-0.027" 二次空气压力: 50-80psi

工 要 施

- 点 1、耐火极限、涂层厚度、理论用量及施工道数,相关数据依照国家防火建筑材 料质量监督检验中心出具的有效检验认可报告而定,需另备索。
  - 2、按 CECS 24:90 钢结构防火涂料应用技术规范进行施工验收。

适 用 底 \* 1006 环氧富锌底漆、1076 永保新磷酸锌防锈底漆。

用 适 面 **漆** 1030 水性永保新面漆、745 优丽面漆、1001 永保新面漆。

环 境 限 **制** 相对湿度 85%以下,环境温度 5-40°C之间,方可施工。

- 安全注意事项 1、本产品应由经过专业培训并经考核合格施工人员施工。并请在施工前认真阅 读本产品物质安全资料表(MSDS)。
  - 2. 施工和使用本产品必须依据相关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。 施工工具组合必须良好。油漆储存、搬运、搅拌注意烟火。喷漆人员扣上安 全带。表面处理、涂装作业时,必须有强有力通风设备,操作员戴好防护工 具及服装.密闭空间施工作业必须加强通风。所有电气设备,照明设施应符合 国家有关爆炸危险场所电气的规定。工作架之搭设符合营造安全卫生设施标 准。涂装现场或涂料贮存室绝对禁止吸烟,并设置"严禁烟火"标示。设置 防火设备、干粉喷射灭火器。设置禁止或警告标示。剩余油漆按照国家危险 化学品的相关规定进行处理。其他未尽事项遵照《中华人民共和国安全生产 法》和《危险化学品安全管理条例》及其他相关法律法规执行。

备 注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。 在使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证 或陈述。不明之处, 请与本公司技服部联系。